



FICHA TÉCNICA

Pintura acrílica para señalizaciones viales.

Revisión 11-2016

DESCRIPCIÓN

Este esmalte acrílico monocomponente en base solvente se utiliza como capa de acabado sobre suelos de cemento, hormigón, acero o asfalto, tanto al interior como al exterior a fin de realizar marcas viales de señalización horizontal de tráfico. Se caracteriza por su buena resistencia a intemperie y a la abrasión, manteniéndose flexible pero sólidamente adherido al sustrato.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Como pintura para señalar viales, así como cualquier otro tipo de señalización horizontal, recomendado especialmente en superficies bituminosas: paso de peatones, delimitación de carriles, zonas azules, vados, etc. sobre superficies de piedra, asfalto, cemento y hormigón.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Acrílica
Acabado:	Semi mate
Color (UNE 48073):	Blanco, Rojo, Azul ,Amarillo ,Negro, gris y verde.
Densidad (UNE EN ISO 2811):	1,50 - 1,60 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282):	7 - 10 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301):	15 - 60 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283):	2 horas
Métodos de Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Dilución y limpieza:	Disolvente universal ANALGON
Condiciones de aplicación, HR<80%:	+5°C - +25°C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679):	26 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090):	38 - 39 %
COV (UNE EN ISO 11890-2):	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 410 g/l
Presentación:	750 ml, 4 litros y 15 litros

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desoxidadas y desengrasadas.

Observaciones: No debe pintarse sobre superficies calientes por el sol, pues la rápida evaporación del disolvente disminuye la adherencia de la pintura. En zonas o superficies que lo requieran puede utilizarse añadiendo el Aditivo Antideslizante.

Superficies no preparadas: Hormigón y cemento: Debe estar totalmente fraguado (28 días). Debe eliminarse cualquier resto de material antes de aplicar la pintura. Asfalto: Aplicar directamente. Su resistencia al sangrado es buena. Piedra: Limpiar a fondo con agua dulce. Dejar secar y aplicar directamente.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Lijar suavemente y pintar.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

Almacenar en lugares secos y aislados.

Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

