
FICHA TÉCNICA

Lasur al agua

Revisión 05-2012

Características Generales:

Lasur al agua sin olor, de rápido secado, translúcido, a poro abierto, ideal para la protección de la madera al exterior e interior. Contiene filtros UV, que proporcionan la máxima protección contra la acción destructora de los rayos solares. Previene la hinchazón de la madera gracias a su alta repelencia al agua y transpirabilidad, manteniendo el equilibrio higroscópico de la madera.

Colores entremezclables y transparentes que permiten ver el aspecto natural de la madera y resaltan su belleza. Contiene conservante antimoho que previene la formación de moho y verdín. El mantenimiento no precisa de lijado.

Campos de aplicación:

Uso en exteriores e interiores, puede aplicarse sobre madera nueva, contrachapeado, tablero marino, aglomerado, etc. y está especialmente indicado para maderas porosas o deterioradas. Proporciona un gran efecto decorativo y protector a ventanas, puertas, vigas, barandas, voladizos y en general a toda clase de estructuras de madera, carpintería de taller, etc. No se debe usar el incoloro sin tinter como acabado para exteriores no protegidos de la intemperie.

Características técnicas

Acabado	Satinado y mate.
Color (UNE 48073)	Incoloro y gama de colores
Densidad (UNE EN ISO 2811)	$1 \pm 0,4$ gr/cc a 25° C (según color)
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	60-90 minutos, en función del espesor aplicado.
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	10-12 horas.
Método de aplicación	Brocha, pistola y rodillo.
Dilución	Producto listo al uso.
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Volumen Sólidos (UNE 48090)	20 – 25 %
Punto de inflamación	No inflamable
Rendimiento	10 -14 m ² /l por mano, según absorción de la madera
Limpieza de utensilios	Agua
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COVs 30 g/l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase con una espátula y aplicar sin diluir, siguiendo las vetas de la madera. Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura.

Sobre superficies nuevas: en interiores aplicar 2 capas de lasur al agua ANALGON, en exteriores aplicar 3 capas de lasur al agua ANALGON.

Sobre superficies viejas sin barnizar: eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada lijando o cepillando, en el sentido de las vetas, a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado. Eliminar el polvillo por completo. Luego tratar como en superficies nuevas.

Sobre superficies ya pintadas con lasur: limpiar el polvo y aplicar lasur al Agua ANALGON. Realizar esta operación de mantenimiento cuando se empieza a ver la madera desnuda, por efectos del desgaste autocontrolado del lasur.

Sobre superficies barnizadas: eliminar por completo el barniz con decapante ANALGON y proceder como en superficies nuevas.

Nota

Almacenar a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35° C. No almacenar los envases abiertos o empezados. Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Formatos

0,75 L, 4 L y 15 L

Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.