



FICHA TÉCNICA

Plástico satinado extra metalizado

Revisión 02-2018

Descripción.

Pintura plástica satinada de aspecto metálico, impermeable de alta calidad con conservante antimoho. Es lavable, duradera, muy resistente al exterior y a los álcalis. De aplicación sobre cualquier tipo de superficies de madera, material de obra (yeso, prefabricados, hormigón, ladrillo, fibrocemento, etc.) y sobre hierro imprimado.

Datos técnicos.

Acabado:	satinado sedoso.
Color:	Oro y plata.
Densidad (UNE EN ISO 2811-1):	1,07-1,12 Kg/l.
Rendimiento (UNE 48282):	8 m ² /l.
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301):	30 - 40 minutos.
Intervalo de repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283):	a partir de 1 hora.
Métodos de aplicación:	Brocha, rodillo y pistola.
Diluyente:	agua.
Dilución:	Brocha y rodillo: 5-10 % Pistola: 25-30 %
Limpieza de equipos:	agua.
Espesor Recomendado:	130 - 200 micras secas en dos capas.
Condiciones de aplicación, HR<80%:	+5°C - +35°C.
Teñido:	Tinte al agua ANALGON, Tinte al agua Profesional o Sistemas tintométricos.
Volumen Sólidos:	35 - 40 %
COV 2004/42/IIA (c) (75/40)	Max. COV 14 g/l
Presentación:	15 litros, 4 litros y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo.

Homogeneizar bien en el envase y diluir si corresponde. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Aplicar con temperaturas, tanto de la pintura como de la superficie a pintar, superiores a 5° C, y con humedad relativa inferior al 80%. Evitar pintar con previsión de lluvia, rocío, alta humedad o fuerte viento en las próximas horas. ANALGON, S.L. no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

Para una correcta aplicación se aconseja el rodillo de espuma flocado. Para conseguir un efecto homogéneo el fondo debe ser blanco.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Yeso y madera: aplicar una primera capa de emulsión selladora al agua ANALGON, una segunda capa de Pintura Plástica Satinada blanca ANALGON. Acabar con Pintura Plástica Satinada Metalizada ANALGON.

Hierro: aplicar una primera capa de Imprimación Sintética ANALGON, una segunda capa de Pintura Plástica Satinada blanca ANALGON. Acabar con Pintura Plástica Satinada Metalizada ANALGON.

SUPERFICIES PINTADAS EN BUEN ESTADO: lavar y aplicar una capa de Pintura Plástica Satinada blanca ANALGON. Acabar con Pintura Plástica Satinada Metalizada ANALGON.

SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente las viejas pinturas mediante procedimientos mecánicos o manuales y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones.

No lavar las superficies pintadas hasta pasados 15 días. Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Conservar en su envase original y preservar los envases de temperatura bajo cero y de exposición directa al sol. La estabilidad del producto en su envase original, sin abrir, con temperaturas entre 0°C y 45 °C es de 2 años.

* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos antes de usar este producto.