



www.analgon.com
analgon@analgon.com
918714139



pinturas analgon

ANALGON, S.L.

Camino Puente Viejo, 68 – Apartado Correos 49
28500 Arganda del Rey – Madrid
Tel. 91 871 41 39
E-mail: analgon@analgon.com
www.analgon.com

FICHA TÉCNICA

Barniz cerámico

Revisión 02-2025

DESCRIPCIÓN:

Barniz transparente monocomponente formulado a base de resinas acrílicas en disolución. Es resistente al agua y protege de las manchas. Decora y protege cualquier suelo tanto en interior como en exterior. Acabado brillante duradero, posee una gran resistencia a la abrasión, manteniéndose flexible pero sólidamente adherido al sustrato.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para suelos porosos como barro cocido, piedra, hormigón, asfalto y prefabricados de cemento, recomendado especialmente en superficies bituminosas.

CONSTANTES FÍSICAS:

Acabado:	Brillo.
Color:	Incoloro
Sólidos totales en peso de la mezcla (UNE EN ISO 3233-3):	42 +/- 5 %.
Densidad (UNE EN ISO 2811-1):	0,90-0,95 kg/l
Punto de inflamación (UNE EN ISO 3679):	27 °C
Rendimiento (UNE 48282):	10 m ² /litro, según superficies (15 micras secas)
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301):	10 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283):	2 horas
Temperatura de aplicación, HR menor 80%:	5°C a 25°C.
Métodos de aplicación:	brocha, rodillo y pistola.
Dilución:	No requiere
Limpieza de utensilios:	Disolvente universal o sintético.
Presentación:	750 ML, 4 L y 15 L

Cualquier variación de temperatura, humedad, grosor o tipo de soporte puede ocasionar cambios drásticos en el rendimiento y secado.

APLICACIÓN:

Remover bien el envase, preferiblemente por proceso mecánico, dejar reposar 15 minutos para la completa eliminación del aire. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desoxidadas y desengrasadas. No debe pintarse sobre superficies calientes por el sol, pues la rápida evaporación del disolvente disminuye la adherencia de la pintura. En zonas o superficies que lo requieran puede utilizarse añadiendo aditivo antideslizante.

Superficies no preparadas: Hormigón y cemento: Debe estar totalmente fraguado (28 días). Debe eliminarse cualquier resto de material antes de aplicar la pintura. Asfalto: Aplicar directamente. Piedra: Limpiar a fondo con agua dulce. Dejar secar y aplicar directamente.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Lijar suavemente y pintar.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de

Seguridad. Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Siga las disposiciones legales locales. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.



GA-2018-0130

ER-0267/2018